



Serene hA

Serene hA es una placa mineral laminada con buena relación calidad-precio que ofrece una apariencia blanca suave combinada con un rendimiento acústico de clase A.

Características clave

- // Bordes más fuertes, mejor acabado
- // Alto nivel de absorción acústica, superior a 0,90 α_w
- // ISO 4
- // Solución duradera, fácil de limpiar
- // Ideal para espacios abiertos (call centers, bibliotecas, cafeterías, etc.)



Detalle de Borde		Board		Tegular24																																												
Espesor (mm)		15		15																																												
Módulos (mm)		600 x 600 x 15..... 4115M 1200 x 600 x 15..... 4117M		600 x 600 x 15.....4200M																																												
Sistemas de Suspensión		Gridline 24 Butt Cut / Joggled		Gridline 24 Butt Cut / Joggled																																												
Colores		Blanco Estándar																																														
Sostenibilidad		 68 A+ EN 13964 / E1																																														
Acústica		 EN ISO 354 Y EN ISO 11654 EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1 <table><thead><tr><th></th><th colspan="10">Hz α_p</th></tr><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>Board, Tegular24</td><td>0.90</td><td>30 dB</td><td>14 dB</td><td>A</td><td>0.90</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>0.90</td><td>0.85</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>													Hz α_p											α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board, Tegular24	0.90	30 dB	14 dB	A	0.90	0.65	0.85	0.90	0.85	0.95	1.00
	Hz α_p																																															
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																																					
Board, Tegular24	0.90	30 dB	14 dB	A	0.90	0.65	0.85	0.90	0.85	0.95	1.00																																					
Reacción al Fuego		A2-s1, d0 EN 13501-1																																														
Otras Prestaciones y Características		84% 95% RH 30 Años Garantía Del Sistema 2.4 Kg/m² (15mm) ISO 4 (≥0,5µm) ISO 14644-1: 2015 CP_(0.5)5 NFS 90-351 BIM READY																																														

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 141.6.02.26